













MARMO/RESINA – MARBLE/RESIN – MARMOR/KUNSTHARZ – MÁRMOL/RESINA – MARBRE/RÉSINE – MÁRMORE/RESINA

	CARATTERISTICHE TECNICHE CHARACTERISTICS EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTIQUES CARACTERÍSTICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	NORMA STANDARD PRÜFMETHODE NORMA NORMES NORMA НОРМА	UNITÀ DI MISURA UNIT EINHEIT UNIDAD UNIDADE ЕД.ИЗМЕР-Я	RANGE VALORI – RANGE OF VALUES – ERGEBNISSE – RANGO DE VALORES – VALEUS – TABELA DE VALORES – ПАРАМЕТРЫ			
				TRADIZIONALE		ITALICA/AMBIENTE, PASTELLI, MILLENIUM, CLASSICA	
	Densità Density Dichte Densidad Densité Densidade Плотность	EN-14617/1	Kg/dm <sup>3</sup>	2,45 – 2,55		2,40 – 2,50	
	Assorbimento acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorción de agua Absorption d'eau Absorção de água Водопоглощение	EN-14617/1	%w/w	< 0,35 *		< 0,15	
	Resistenza a flessione Fléxural strength (bending) Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Résistance à la flexion Resistência à flexão Прочность при изгибе	EN-14617/2	MPa	> 11		> 22	
	Resistenza a compressione Compressive strength Druckfestigkeit Resistencia a la compresión Résistance à la compression Resistência à compressão Сопротивление при сжатии	EN-14617/15	MPa	> 80 *		> 100 **	
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Abrieb Resistencia a la abrasion Résistance à l'abrasion Resistência à abrasão Сопротивление истиранию	EN-14617/4	mm <sup>3</sup>	250 – 500 *		275 – 500	
	Coefficiente dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient Coef. de dilatación térmica lineal Coéf. de dilatation thermique linéaire Coef. de dilatação térm. linear Козф. линейного термического расш-я	EN-14617/11	°C <sup>-1</sup>	12 – 15 x 10 <sup>-6</sup>		16 – 23 x 10 <sup>-6</sup>	
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschemungsgrad Сопротивление скольже-нию	DIN 51130	--	Levigato Honed Geschliffen <i>отполи-дован-ная</i>	400 R9	Levigato Honed Geschliffen <i>отполи-дован-ная</i>	400 – 200 R9 – R10
	Coefficiente di attrito statico Static coefficient of friction Reibungskoeffizient Coeficiente de roce Coéff. de frottement Coeficiente de atrito estático Козф. статистического трения	ASTM C 1028 (Neolite: Dry/Wet)	--	Lucido Polished Poliert Pulido Aduci 400 Poli Polido блестя-щая	Levigato 400 Honed 400 Geschliffen 400 Apomazado 400 Aduci 400 Levigado 400 отполи-рованная	Lucido Polished Poliert Pulido Poli Polido блестя-щая	Levigato 400 Honed 400 Geschliffen 400 Apomazado 400 Aduci 400 Levigado 400 отполи-рованная
				W: 0,40 – 0,50 D: 0,50 – 0,60  (valori indicativi) (indicative values) (richtwerte) (valeurs indicatives) (valores indicativos) (ориентировочная ценность)	W: 0,50 – 0,60 D: 0,60 – 0,70  (valori indicativi) (indicative values) (richtwerte) (valeurs indicatives) (valores indicativos) (ориентировочная ценность)	W: 0,40 – 0,50 D: 0,50 – 0,60  (valori indicativi) (indicative values) (richtwerte) (valeurs indicatives) (valores indicativos) (ориентировочная ценность)	W: 0,50 – 0,60 D: 0,60 – 0,70  (valori indicativi) (indicative values) (richtwerte) (valeurs indicatives) (valores indicativos) (ориентировочная ценность)
	Stabilità dimensionale Dimensional stability Massbeständigkeit Estabilidad dimensional Stabilité dimensionelle Estabilidade dimensional Стабильность размеров	EN 14617/12 (30x30x1,2)	--	Class A		Class A	
	Resistenza al gelo Freeze and thaw resistance Frostbeständigkeit Resistencia al hielo Résistance au gel Resistência à gelo Морозостойкость	EN-14617/5	--	Variabile in base alla qualità del marmo Depending upon marble type		Resiste Resistant Beständig Résistant Resistente Устойчивость	
	Reazione al fuoco Reaction to fire Brennbarkeitsklasse Reacción a la llama Reaction su feu Reação à chama Огнестойкость	EN 13501/1	--	A2 fl – S1		A2 fl – S1	
	Propagazione della fiamma Surface spread of flame Ausbreitung der Flamme Diffusion de la llame Diffusion de la flame Propagação de la chama	ASTM E 84 BS 476 part 7	-- --	Class A Class 1		-- Class 1	

(\* ) Eccetto / Except / Außer / Excepté / Excepto / Кроме: Rosso Levanto.

(\*\*) Eccetto / Except / Außer / Excepté / Excepto / Кроме: Pastelli.

I dati sopra esposti sono indicativi e non impegnativi. Su richiesta verranno forniti certificati di prova specifici.

The above data is indicative and non binding. Actual test reports can be supplied on request.

Die obigen Angaben sind unverbindliche Richtwerte. Bei Bedarf können spezifische Prüfzeugnisse vorgelegt werden.

Les données susmentionnées sont indicatives et sans engagement. Sur demande, des certificats de tests spécifiques peuvent être fournis.

Los datos expuestos anteriormente son meramente indicativos. Se darán certificados de prueba específicos sobre demanda.

Les matériaux des gammes: Tradizionale, Italica/Ambiente et Pastelli, bénéficient d'un Avis Technique n° 12/00 – 1227 redigé par le CSTB.