












MARMO/RESINA – MARBLE/RESIN – MARMOR/KUNSTHARZ – MÁRMOL/RESINA – MARBRE/RÉSINE – MÁRMORE/RESINA

	CARATTERISTICHE TECNICHE CHARACTERISTICS EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS CARACTÉRISTIQUES CARACTERÍSTICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	NORMA STANDARD PRÜFMETHODE NORMA NORMES NORMA НОРМА	UNITÀ DI MISURA UNIT EINHEIT UNIDAD UNITE UNIDADE ЕД.ИЗМЕР-Я	RANGE VALORI – RANGE OF VALUES – ERGEBNISSE – RANGO DE VALORES – VALEUS – TABELA DE VALORES – ПАРАМЕТРЫ			
				TRADIZIONALE		ITALICA–AMBIENTE PASTELLI MILLENNIUM CLASSICA	
	Densità Density Dichte Densidad Densité Densidade Плотность	DIN 52102, ASTM C 97	Kg/dm ³	2,45 – 2,55		2,40 – 2,50	
	Assorbimento acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorció de agua Absorption d'eau Absorção de água Водопоглощение	DIN 52103 EN 99, ASTM C 97, BS 6431 part 11 CSTB	% (Masse) % (Volume) --	< 0,3 < 0,36 E3		< 0,1 < 0,20 E3	
	Resistenza a flessione Flexural strength Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Résistance à la flexion Resistência à flexão Прочность при изгибе	DIN 52112 EN 100, ASTM C 99, BS 6431 part 12 CSTB	MPa MPa --	9 – 14 8 – 14 P 3		18 – 30 20 – 35 P 4/3	
	Resistenza a compressione Compressive strength Druckfestigkeit Resistencia a la compresión Résistance à la compression Resistência à compressão Сопротивление при сжатии	DIN 52105, ASTM C 170 CSTB	MPa --	90 – 120 P 3		110 – 150 P 4/3	
	Resistenza all'abrasione Resistance to deep abrasion Abrieb Resistencia a la abrasion Résistance à l'abrasion Resistência à abrasão Сопротивление истиранию	DIN 52108 EN 102, ASTM C 241, BS 6431 part 14 CSTB	cm ³ /50cm ² ** index mm ³ --	12,5 30 – 40 184 – 393 U4		13,6 20 – 32 250 – 393 U4	
	Coef. dilatazione termica lineare Coef. of linear thermal expansion Wärmeausdehnungskoeffizient Coef. de dilatación térmica lineal Coéf. de dilatation thermique linéaire Coef. de dilatação térm. linear Козф. линейного термического расш-я	ICITE ASTM D 4535, EN 103	m/m°C m/m°C	8 – 12 x 10 ⁻⁶ 8 – 15 x 10 ⁻⁶		10 – 25 x 10 ⁻⁶ 10 – 25 x 10 ⁻⁶	
	Resistenza allo scivolamento Antislip resistance Rütschemmungsgrad Сопротивление скольже-нию	DIN 51130	--	Levigato Honed Geschliffen отполи-рован- ная	400 R9	Levigato Honed Geschliffen отполи-рован- ная	400 – 200 R9 – R10
	Coef. di attrito statico Static coef. of friction - Antislip Reibungskoeffizient Coeficiente de roce Coéff. de frottement Coeficiente de atrito estático Козф. статистического трения	ASTM C 1028 (Neolite: Dry/Wet)	--	Lucido Polished Poliert Pulido Pulido Poli Polido блестя-щая 0,68 – 0,48	Levigato 400 Honed 400 Geschliffen 400 Apomazado 400 Aduci 400 Levigado 400 отполи-рованная 0,63 – 0,45	Lucido Polished Poliert Pulido Poli Polido блестя-щая 0,78 – 0,47	Levigato 400 Honed 400 Geschliffen 400 Apomazado 400 Aduci 400 Levigado 400 отполи-рованная 0,71 – 0,49
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Resistencia al hielo Résistance au gel Resistência à gelo Морозостойкость	DIN 52104 - A Teil 1	--	Conforme Complies with the standards Gemäss DIN Conforme Conforme aux norms Conforme соответствующая нормам		Conforme Complies with the standards Gemäss DIN Conforme Conforme aux norms Conforme соответствующая нормам	
	Comportamento al fuoco Combustion reaction Brennbarkeitsklasse Reacción a la llama Reaction su feu Reação à chama Огнестойкость	DIN 4102 Teil 1	--	B1		B1	
	Propagazione della fiamma Surface spread of flame Ausbreitung der Flamme Diffusion de la llame Diffusion de la flame Propagação de la chama	ASTM E 84 BS 476 part 7	Class Class	A 1		-- --	

** Mittelwert durchschnittlich.

- Les matériaux des gammes: Traditionale, Italica/Ambiente et Pastelli, bénéficient d'un Avis Technique n° 12/00 – 1227 redige par le CSTB.

- I dati sopra esposti sono indicativi e non impegnativi. Su richiesta verranno forniti certificati di prova specifici.

- The above data is indicative and non binding. Actual test reports can be supplied on request.

- Die obigen Angaben sind unverbindliche Richtwerte. Bei Bedarf können spezifische Prüfzeugnisse vorgelegt werden.

- Les données susmentionnées sont indicatives et sans engagement. Sur demande, des certificats de tests spécifiques peuvent être fournis.

- Los datos expuestos anteriormente son meramente indicativos. Se darán certificados de prueba específicos sobre demanda.