












QUARZO/RESINA – QUARTZ/RESIN – QUARZ/HARZ – CUARZO/RESINA – QUARTZ/RÉSINE

	CARATTERISTICHE TECNICHE CHARACTERISTICS EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS CARACTERISTIQUES CARACTERÍSTICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	NORMA STANDARD PRÜFMETHODE NORMA NORMES NORMA НОРМА	UNITÀ DI MISURA UNIT EINHEIT UNIDAD UNITE UNIDAD ЕД.ИЗМЕР-Я	RANGE VALORI – RANGE OF VALUES ERGNISSE – RANGO DE VALORES VALEUS – TABELA DE VALORES ПАРАМЕТРЫ
				PIANOFORTE, LUCIENTE, FANTASIA, CROMATICA, GEMME
	Densità Density Dichte Densidad Densité Densidade Плотность	EN-14617/1	Kg/dm ³	2,35 – 2,45
	Assorbimento acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorció de agua Absorption d'eau Absorção de água Водопоглощение	EN-14617/1	%w/w	< 0,10
	Resistenza a flessione Fléxural strength (bending) Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Résistance à la flexion Resistência à flexão Прочность при изгибе	EN-14617/2	MPa	> 35
	Resistenza a compressione Compressive strength Druckfestigkeit Resistencia a la compresión Résistance à la compression Resistência à compressão Сопротивление при сжатии	EN-14617/15	MPa	> 110
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Abrieb Resistencia a la abrasion Résistance à l'abrasion Resistência à abrasão Сопротивление истиранию	EN-14617/4	mm ³	139 – 275
	Coefficiente dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient Coef. de dilatación térmica lineal Coéf. de dilatation thermique linéaire Coef. de dilatação térm. linear Козф. линейного терми-ческого расш-я	EN-14617/11	°C ⁻¹	23 – 26 x 10 ⁻⁶
	Stabilità dimensionale Dimensional stability Massbeständigkeit Estabilidad dimensional Stabilité dimensionelle Estabilidade dimensional Стабильность размеров	EN 14617/12 (30x30x1,2)	--	Class A
	Resistenza ai prodotti chimici (acidi) Resistance to chemicals (acids) Säurebeständigkeit Resistencia a productos químicos (ácidos) Résistance aux produits chimiques (acides) Resistencia à produto quimicos (ácidos) Кислотостойкость	EN 14617/10	--	C4 *
	Resistenza al gelo Freeze and thaw resistance Frostbeständigkeit Resistencia al hielo Résistance au gel Resistência à gelo Морозостойкость	EN 14617/5	--	Resiste Resistant Beständig Résistant Resistente Устойчивость
	Reazione al fuoco Reaction to fire Brennbarkeitsklasse Reacción a la llama Reaction su feu Reação à chama Огнестойкость	EN 13501/1	--	A2 fl – S1
	Idoneità uso ambiente cucina Suitability for use in kitchens Eignung für Küchennarbeitsplatten Adeguado para ser usado en cocina Aptitude à l'utilisation en cuisines Adeguado para ser usado em cozinha Пригодность для кухонь	EN 14617/10 Annex A	--	Idoneo Suitable Geeignet Adequado Approprié Adequado пригодная

(*) Eccetto / Except / Außer / Excepté / Excepto / Кроме: Luciente C3.

I dati sopra esposti sono indicativi e non impegnativi. Su richiesta verranno forniti certificati di prova specifici.

The above data is indicative and non binding. Actual test reports can be supplied on request.

Die obigen Angaben sind unverbindliche Richtwerte. Bei Bedarf können spezifische Prüfzeugnisse vorgelegt werden.

Les données susmentionnées sont indicatives et sans engagement. Sur demande, des certificats de tests spécifiques peuvent être fournis.

Los datos expuestos anteriormente son meramente indicativos. Se darán certificados de prueba específicos sobre demanda.